

## Auszug Norm SN 640 312a

### D. Risse und Rissprotokoll

#### Rissbreitenbeschreibung

Die Norm SN 640 312 a schlägt folgende Rissbreitenbeschreibung vor:

Feine Risse	bis 0.2 mm
Mittlere Risse	0.2 bis 1.0 mm
Breite Risse	1.0 bis 3.0 mm
Klaffende Risse	ab 3 mm

#### Zulässige Rissbreiten

Die Norm SN 640 312 a erachtet folgende Rissbreiten als zulässig:

Bauteil	Zulässige Rissbreite
Hohe ästhetische Anforderungen	bis 0.1 mm
Aussenbauteile umweltbelastet	bis 0.2 mm
Aussenbauteile nicht umweltbelastet	bis 0.3 mm
Innenbauteile	bis 0.4 mm